



HASIT AG 600 E.F.A.

Fliesenkleber C2 TE


Anwendungsbereiche:	Weißer hochflexibler vielseitig anwendbarer Fliesenkleber zum Verlegen von Naturstein- und keramische Fliesen und Platten aller Art im Dünn-, Mittel- und Fließbettverfahren im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden. Speziell für Fußböden mit thermischer Belastung z.B. Terrassen, Balkone und Heizstriche. Minderfeste Schichten an der Oberfläche von Estrichen sind mittels Schleifen zu entfernen.
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Weißzement (chromatfrei) • Quarzsand (klassiert) • Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften • Mineralisch
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibel • Frostbeständig • Fußbodenheizung geeignet • Fliese auf Fliese • Auch für das Mittelbett- und Fließbett-Verfahren • Auch für Naturstein
Verarbeitung:	
Verarbeitungsbedingungen:	Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.
Untergrund:	Geeignet sind Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Zementestriche und ausgeschwundener Ortbeton (mind. 6 Monate alt), Putze der Klasse CS II - IV. Estriche auf Calciumsulfatbasis müssen vor dem Verfliesen angeschliffen werden. Auf die zulässige Restfeuchtigkeit ist je nach Untergrund zu achten. Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.
Untergrund-Vorbehandlung:	Eine Grundierung mit HASIT AP 300 Grundierung für saugende Untergründe und HASIT AP 320 Haftgrund für schwach- und nichtsaugende Untergründe wird generell empfohlen. Bei größeren Unebenheiten sollte eine Bodenspachtelmasse (HASIT FN 690 Bodenspachtel, HASIT FN 615 Bodenspachtel oder HASIT FN 645 Universalbodenspachtel) verwendet werden, welche möglichst ganzflächig aufgetragen wird. Bei Gipsputzen und Kalk-Gipsputzen ist auf eine max. Restfeuchtigkeit von 1% zu achten.
Zubereitung:	Mit leistungsfähigem Rührwerk homogen aufmischen, eventuell mit geringer Menge Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Nach einer Reifezeit von 5 Minuten ist die Masse nochmals kurz durchzumischen.
Verarbeitung:	HASIT Fliesenkleber mit der glatten Seite einer geeigneten Zahnpachtel aufspachteln und mit der Kammseite möglichst in einer Richtung durchkämmen. Ist eine hohlraumfreie Verlegung gefordert (Dauernass- oder Außenbereich sowie bei Flächen mit besonderer Belastung), so muss nach der Floating-Buttering Methode gearbeitet werden. Nicht mehr Kleber auftragen, als innerhalb der klebeoffenen Zeit mit Fliesen belegt werden kann. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Fliesen werden mit einer schiebenden Bewegung im Dünnbett angesetzt und können noch innerhalb von 20 Minuten nach dem Ansetzen in ihrer Lage korrigiert werden. Wenn die Einlegezeit überschritten ist, so hilft ein erneutes Durchziehen mit frischem Fliesenkleber mit der gezahnten Spachtel - dadurch wird die inzwischen gebildete Oberflächenhaut wieder aufgerissen. Wendelrührwerke sind speziell geeignet für zähe Materialien mit hoher Viskosität, wie es Fliesenkleber sind.
Verpackungshinweise:	In recyclingfähigen Papiersäcken.
Lagerung:	Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Lagerfähigkeit: ca. 9 Monate. Chromatarm gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C, 65% r.F., mind. 12 Monate nach Herstellung, Herstellungsdatum siehe Verpackungsaufdruck.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



HASIT AG 600 E.F.A.

Fliesenkleber C2 TE

Technische Daten:

Art.-Nr.	096235
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Farbe	weiß
Körnung	0- 1,0 mm
Verbrauch	2,0- 4,0 kg/m ²
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ● 2,5 - 2,7 kg/m² mit der 6 mm Zahnkelle ● 3,6 - 3,8 kg/m² mit der 8 mm Zahnkelle ● 4,4 - 4,7 kg/m² mit der 10 mm Zahnkelle
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Wasserbedarfsmenge	Wasseranspruch im Dünn- und Mittelbettverfahren: ca. 5,25 Liter / 25 kg Sack Wasseranspruch im Fließbettverfahren: ca. 6,25 Liter/ 25kg Sack
Topfzeit (EN1015-9)	ca. 4 h
Belastbar	4 d
Begehbar	ca. 24 h
EN 12004	C2 TE
Prüfzertifikate	MPA - Karlsruhe

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
 Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
 Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
 Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
 Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
 Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.