



HASIT AUFBRENNSPERRE

Neutralisationsanstrich

Anwendungsbereiche:	Aufbrennsperre zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Untergründe, wie z.B. Porenbeton und Leichtziegel vor dem Auftrag von gips-, kalk-, und zementgebundener Putze.
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Dispersionsbindemittel • Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
Erhärtung:	Verfilmung
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Haftung • Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes • Lösemittelfrei • Spritzbar
Verarbeitung:	
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.
Untergrund:	Untergrund muss trocken und frei von jeder Art von Verschmutzung sein. Untergrundprüfung hat laut DIN 18350 zu erfolgen.
Zubereitung:	HASIT Neutralisationsanstrich wird 1:1 bis 1:3 (das heisst einfache bis dreifache Wassermenge zugegeben) mit sauberem Wasser verdünnt. Der Verdünnungsgrad richtet sich nach dem Saugverhalten des Untergrundes. Übermässiger Auftrag an einer Stelle ist zu vermeiden. Den Inhalt des Kübels öfters umrühren.
Verarbeitung:	Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung ca. 24 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung). Vor Auftrag der nachfolgenden Beschichtung die vollständige Austrocknung des Untergrundes prüfen.
Verpackungshinweise:	In recyclingfähigen Kunststoffkanistern.
Lagerung:	Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen 5°C und 30°C. Lagerung max. 12 Monate

Technische Daten:

Art.-Nr.	006529	006528
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	5 ltr./EH	10 ltr./EH
Einheit pro Palette	84 EH/Pal.	60 EH/Pal.
Farbe	blau	
Verbrauch	0,2- 0,5 ltr./m ²	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Spez. Gewicht	1 kg/ltr.	
Austrocknungszeit	ca. 24 h	
PH-Wert	9	



HASIT AUFBRENNSPERRE

Neutralisationsanstrich

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.